



Atlantis Tendance

					
Rouleau Cat. 3	BV 127 mm Cat. 2	Paroi japonaise Cat. B	Intérieur	Filtrant	M1

Poids	270 g/m ²
Épaisseur	0,49 mm
Composition	100 % Trevira CS
Coefficient d'ouverture	1 %
Laize	2 500 mm
Soudable	Non
Entretien	Dépoussiérage

Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	g _{tot} * selon double vitrage 4+16+4 argon	Transmission lumière visible T _{vn-n}	Réf. BV	Réf. Rouleau
26 %	40 %	34 %	0,49	6 %	ATB014	ATR014
26 %	40 %	34 %	0,48	13 %	ATB013	ATR013
26 %	50 %	24 %	0,45	26 %	ATB012	ATR012
24 %	42 %	34 %	0,47	22 %	ATB015	ATR015
21 %	38 %	41 %	0,49	14 %	ATB016	ATR016
21 %	34 %	45 %	0,51	8 %	ATB018	ATR018
18 %	32 %	50 %	0,51	2 %	ATB019	ATR019
19 %	33 %	48 %	0,51	4 %	ATB021	ATR021
18 %	37 %	45 %	0,49	3 %	ATB022	ATR022
32 %	57 %	11 %	0,42	27 %	ATB023	ATR023