FICHE TECHNIQUE



NOCTURNE Or 94

Ce tissu uni est très performant pour l'occultation. Il se décline dans une gamme de coloris très variée

Propriétés techniques





Non feu

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux Composition 100 % polyester avec enduction acrylique floqué blanc

Poids $_{280~g/m^2}$ $_{784~g/m^2}$ Laize $_{280~cm}$

Sens Contre sens ou sens normal Raccord $\leftrightarrow_{cm} \uparrow_{cm}$

Conseils d'entretien 🐷 🖄 🔯 🦻 Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS	
Indices optiques	Réflexion lumière :	71 %
	Absorption lumière :	29 %
	Transmission lumière :	0 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	66 %
	absorption solaire :	34 %
	Transmission solaire :	0 %
	Transmission UV :	0 %
	Gtot:	Gt 35 % Fc 60 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	5
	Boulochage	3-4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Martindale (Cycles)	40000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	19
	Trame	22
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	37
	Trame	57



NOCTURNE





NOCTURNE





