









## Screen Archi Intérieur

					
Rouleau Cat. 3	BV 127 * Cat. 3	Paroi japonaise Cat. C	Intérieur	Filtrant	M1
Poids	420 g/m <sup>2</sup>				
Épaisseur	0,55 mm				
Coefficient d'ouverture	5 %				
Composition	25 % Polyester – 75 % PVC				
Laize	2 500 mm				
Soudable	Oui				
Entretien	Épongeable				

Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	g <sub>tot</sub> * selon double vitrage 4+16+4 argon	Transmission lumière visible T <sub>vn-n</sub>	Réf. Rouleau
22%	67%	11%	0,35	19%	R1700*
22%	57%	21%	0,39	19%	R1708
12%	44%	44%	0,46	9%	R1709
10%	30%	60%	0,47	7%	R1710
8%	16%	76%	0,52	6%	R1705*
13%	45%	42%	0,42	9%	R1711*
12%	37%	51%	0,45	9%	R1703
14%	55%	31%	0,40	12%	R1701
5%	8%	87%	0,54	4%	R1712
8%	4%	88%	0,56	8%	R1713*