









Screen Natté 5% 10 %

					
Rouleau Cat. 5	BV 89 / 127 Cat. 5	Paroi japonaise Cat. D	Intérieur	Filtrant	M1
Épaisseur	0,42 mm	Type A (incompatible BV)			
Laize	2 500 mm	Poids 340 g/m ²			
Composition	36 % fibre de verre – 64 % PVC	Coefficient d'ouverture 10 %			
Soudable	Oui	Type B			
Entretien	Épongeable	Poids 375 g/m ²			
		Coefficient d'ouverture 5 %			

Type	Transmis- sion solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	g _{tot} * selon double vitrage 4+16+4 argon	Transmission lumière visible T _{vn-n}	Réf. BV	Réf. Rouleau
A	28%	62%	10%	0,32	27%	-	R1400
A	27%	56%	17%	0,36	25%	-	R1401
A	25%	50%	25%	0,38	22%	-	R1402
A	24%	37%	39%	0,43	21%	-	R1403
A	11%	9%	80%	0,54	10%	-	R1404
A	10%	5%	85%	0,56	10%	-	R1405
B	24%	65%	11%	0,30	23%	B1500	R1500
B	23%	58%	19%	0,34	21%	B1501	R1501
B	20%	50%	30%	0,38	18%	B1502	R1502
B	29%	39%	41%	0,42	17%	B1503	R1503
B	7%	10%	83%	0,55	7%	B1504	R1504
B	7%	5%	88%	0,54	7%	B1505	R1505